

OLIVÉ

A-30

KONTAKTINIAI KLIJAI

Techninių duomenų lapas – versija 3.2 – 2019 m. birželis



GAMINIO APRAŠAS

„OLIVÉ A-30“ yra aukštos kokybės klijai polichloropreno gumos pagrindu, modifikuoti reaktyviosiomis dervomis.


„OLIVÉ A-30“ klijuoja kontaktiniu būdu, nereikia ilgalaikio slėgio.

„OLIVÉ A-30“ – gera alternatyva tvirtinimo varžtams ar vinims.

PAGRINDINIAI PRANAŠUMAI

- Universalūs kontaktiniai klijai.
- Geras sukibimas su daugybe medžiagų.
- Sudaro stiprią ir ilgaamžę jungtį.
- Ypač tinka dideliems paviršiams klijuoti.
- Ilgas atviro išlaikymo laikas – iki 35 min.
- Lengva tepti.

TAIKYMO SRITYS



„OLIVÉ A-30“ ypač tinka klijuoti daugelį įvairių medžiagų: medienai, klojiniams, sluoksniams, plastikams, gumai, audiniams, odai, kamštienai, laminatams ir pan.

Klijai naudojami statybos, medžio apdirbimo, medžio darbams, apdailos elementų ir baldų gamyboje.

Taip pat tinka daugeliui pramonės sričių: avalynė, odos gaminiai ir kt.

Tinka įvairiems remonto ir restauravimo darbams.

INFORMACIJA APIE PAKUOTĘ:

„OLIVÉ A-30“ gali būti tiekiamas tokiomis pakuotėmis:

125 ml tūbelė (12 vnt./dėž.)

500 ml skardinė (12 vnt./dėž.)

1 l skardinė (18 vnt./dėž.)

5 l skardinė (4 vnt./dėž.)

25 l statinė

* Europiniai padėklai: 120 x 80 cm

SPALVA:

rusva

LAIKYMAS:

Sandėliavimo laikas yra 18 mėnesių neatidarytoje originalioje pakuotėje, sausomis sąlygomis ir apsaugant nuo tiesioginių saulės spindulių, esant nuo +15 °C iki +25 °C temperatūrai.

TECHNINIAI DUOMENYS:

Pagrindas:	polihloropreno guma, modifikuota reaktyviosiomis dervomis	
Tirpikliai:	Aromatinės medžiagos, alifatai ir acetonai	
Savitasis tankis:	0,818 g/cc. (+/-) 0,1	
Klampumas iki 20 °C:	<i>Brookfield RTV 4/20</i>	3700–4200 cps.
Sausasis ekstraktas:	26 % (+/-) 1	
Džiūvimo laikas:	15–20 min. (priklausomai nuo naudojimo srities,	
Koregavimo laikas:	10–35 min.	

Šios vertės gali skirtis priklausomai nuo aplinkos veiksnių, tokių kaip temperatūra, drėgmė ir medžiagos tipas. Klijų visiško sukietėjimo laikas gali pailgėti esant žemesnei temperatūrai, mažesnei drėgmei arba storesnei plėvelei.

NAUDOJIMO NURODYMAI

Paviršiaus paruošimas ir naudojimas:

A. Valymas ir paruošimas:

Medžiagos turi būti švarios, sausos ir nedulkėtos, neriebaluotos ir be kitų teršalų, kurie gali turėti įtakos sukibimui. Neporėtus paviršius reikia valyti tinkamu tirpikliu ir kruopščiai nusausinti švaria šluoste. Nuo porėtų paviršių turi būti mechaniškai nuvalytos atsilupusios dalelės.

B. Gruntas:

„OLIVÉ A-30“ prilimpa prie dažniausiai naudojamų minėtų medžiagų be grunto. Tačiau prieš klijuojant bet kokį paviršių rekomenduojama atlikti išankstinį sukibimo bandymą. Kartais gali reikėti apdoroti jungiamuosius paviršius gruntu, kad geriau sukibtų. Susisieki su mumis dėl techninės pagalbos.

C. Klijavimo procesas

Gerai išmaišykite ir tepkite šepetėliu ar mentele ant abiejų paviršių plonu ir tolygiu sluoksniu. Palikite išdžiūti, kad išgaruotų tirpikliai, 15–20 minučių, priklausomai nuo aplinkos sąlygų, ir vienodai ir stipriai spauskite. Stenkitės, kad nereikėtų nuklijuoti, norėdami pataisyti padėtį. Galutinis susiklijavimas vyksta iki 48–72 val.

Ant porėtų paviršių gali reikėti tepti du sluoksnius. Tokiu atveju pirmąjį sluoksnį reikia tepti labai plonai, tada palaukti, kol išdžius, ir tepti antrą sluoksnį.

D. Įrankių naudojimas ir apdaila:

Nesukietėjusį gaminį galima lengvai pašalinti vandeniu ar tirpikliais, pvz., izopropilo alkoholiu arba „baltuoju spiritu“. Sukietėjusį gaminį galima pašalinti mechaniškai.

Pastabos

Nenaudokite „OLIVÉ A-30“ ant bituminių paviršių arba statybinių medžiagų, kurios gali išskirti alyvos, plastifikatorių arba tirpiklių (pvz., natūralus kaučiukas, chloroprenas, EPDM, ...).

Nesukimba su PE, PP, PTFE (Teflon®). Dėl didelės galimos medžiagų įvairovės rekomenduojama atlikti preliminarų suderinamumo testą.

Netaikoma struktūriniam stiklui.

Saugumas:

Kenksminga įkvėpus. Neįkvėpkite garų. Tepdami putas užtikrinkite pakankamą vėdinimą. Nusiplaukite rankas prieš valgį ir darbo pabaigoje.

Saugokitės, kad nepatektų ant odos ir į akis. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

Degus gaminys. Nerūkykite. Laikykite atokiai nuo užsidegimo šaltinių. Saugokite nuo vaikų.

Informacija apie gaminio saugumą pateikiama saugos duomenų lape (SDL). Prieš naudojant gaminį rekomenduojame atidžiai perskaityti SDL ir saugos etiketes.

INFORMACIJA APIE GARANTIJĄ:

OLIVÉ QUÍMICA garantuoja, kad jų gaminiai, kol nepasibaigęs jų galiojimo laikas, atitinka specifikaciją.

Mes galime prisiimti atsakomybę tik už bet kokius nuostolius, susijusius su mūsų tiekiamų ir kliento naudojamų prekių kokybe. Suprantama, kad mes užtikriname nepriekaištingą mūsų gaminių kokybę pagal bendrąsias pardavimo ir tiekimo sąlygas.

Atsakomybė

Šiame dokumente pateikta informacija, ypač rekomendacijos dėl mūsų gaminių taikymo ir galutinio naudojimo, yra pateikiama sąžiningai, remiantis mūsų žiniomis, ir yra bandymų ir patirties rezultatas. Ši informacija yra pateikta kaip gairės. Naudotojo pareiga yra nustatyti, ar produktas tinkamas naudoti numatytoje srityje. Dėl įvairių medžiagų ir sąlygų, kurios nėra žinomos ir kontroliuojamos, rekomenduojame gaminį išbandyti prieš naudojant.

Turi būti gerbiamos trečiųjų šalių nuosavybės teisės.

Šis TDL pakeičia visus ankstesnius to paties produkto duomenų lapus.

Olivé

Member of **Wolf Group**



olive-systems.com

Central
OLIVÉ QUÍMICA S.A.

Avda. Bertrán Güell, 78
08850 Gavà (Barcelona)
ESPAÑA
T. (+34) 936 629 911
mail@olivequimica.com

OLIVÉ QUÍMICA
FRANCE sarl

Zone Industrielle
Rue Pierre et Marie Curie
59147 Gondécourt (Lille)
FRANCE
T. (+33) 3 20 38 25 54
contact@olivegroupe.fr

OLIVÉ QUÍMICA
PORTUGAL S.A.

Estrada de Alfragide, Lote 107
Bloco A2-R/C - Edifício Mirante
2610-008 Alfragide - Amadora
PORTUGAL
T. (+351) 214 262 083
geral@olivequimica.pt

OLIVÉ QUÍMICA
UK Ltd.

DBH 107
The Bridgewater Complex
Canal Street, Bootle L20 8AH
UNITED KINGDOM
T. (+44) 151 550 0179
uk@olivequimica.com