

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

Olive RainStop Rubber

Tirpiklinis, sintetinės gumos pagrindu atsparus vandeniui hermetikas be silikono. Įvairių įtrūkimų taisymui ir jungčių sandarinimui net ir ant drėgnų paviršių.

Pagrindinės savybės

- Atsparus pelėsiui, UV spinduliams ir oro sąlygoms.
- Dažomas.
- Galima naudoti įvairiomis oro sąlygomis.
- Sukimba su drėgnais neporėtais ir šiek tiek alyvuotais paviršiais, porėti paviršiai turi būti sausi.
- Naudojamas įvairiems lauko ir vidaus darbams.
- Galima naudoti esant sąlyčiui su bitumu.
- Didelis elastingumas.
- Nepasklinda jungtyje.
- Sudėtyje nėra silikono.

Naudojimo sritys

- Stogų remontas net ant bituminių paviršių.
- Greitas plyšių sandarinimas net su drėgnais neporėtais ar tepaluotais paviršiais.
- Lietaus vandens sistemų sandarinimas ir taisymas.
- Svarbu! Dėl stipraus kvapo, naudodami viduje, pasirūpinkite tinkamu vėdinimu.

Sukibimas

- Mūras
- Betonas
- Skiedinys
- Mediena
- Metalas
- Stiklas
- Bitumas
- Daugelis plastikų
- Sukimba su drėgnais neporėtais ir šiek tiek riebiais paviršiais, tačiau porėti paviršiai turi būti sausi, kad sukibimas būtų geresnis.

Naudojimo instrukcijos

Naudojimo sąlygos

Temperatūra naudojimo metu nuo -5°C iki +40°C.

Paviršiaus paruošimas

Neporėti paviršiai gali būti sausi arba drėgni, porėti paviršiai turi būti sausi. Visi paviršiai turi būti švarūs, ant jų neturi būti dulkių ir atsilupusių dalelių. Neporėti paviršiai turi būti nuvalyti

tirpikliu ir švaria, nesipūkuojančia medvilnine šluoste. Tirpiklio perteklių reikia pašalinti prieš jam išgaruojant švaria šluoste. Neporėti paviršiai gali būti drėgni. Porėti paviršiai turi būti sausi.

Naudojimo būdas

Nupjaukite srieginį patrono galą ir užsukite aplikatorių, kuris yra skirtas hermetikui nukreipti. Nukirpkite srieginį galą taip, kad susidarytų tinkama anga. Įdėkite patroną kartu su aplikatoriumi į pistoletą ir kelis kartus paspausdami pistoleto gaiduką užpildykite aplikatorių hermetiku.

Tepkite hermetiką jungtyje pakartotinai ir tolygiai spausdami pistoleto gaiduką ir tempdami antgalį išilgai jungties. Užtepę paviršių išlyginkite tinkamu įrankiu (pvz., mentele) ir pašalinkite medžiagos perteklių.

Jei reikia apsaugoti gretimus jungties paviršius nuo dėmių, klijuokite apsauginę dažymo juostą. Prieš susiformuojant hermetiko plėvelei, reikia nuimti apsaugines dažymo juostas.

Platesnėse ir judančiose jungtyse kaip atraminę medžiagą naudokite apvalią sandarinimo tarpinę, kad būtų užtikrintas tinkamas sandariklio jungties storis ir forma bei išvengta tripusio sukibimo.

Darbo metu užtikrinkite pakankamą vėdinimą. Stingimo metu užtikrinkite, kad ant paviršiaus nepatektų priemaišų ir kad mechaninis krūvis nepažeistų jungties paviršiaus.

Valymas

Nesustingusį hermetiką galima nuvalyti vaist spiritu, acetonu arba specialiomis valymo servetėlėmis.

Sustingusį hermetiką galima pašalinti mechaniškai.

Techniniai duomenys

Savybė	Vertė	Vienetas
Cheminė sudėtis:	sintetinė guma - kaučiukas	
Tankis (DIN53 479-B)	0,95	g/cm ³
Plėvelės susiformavimo laikas	nuo 15 iki 20	minutės
Sustingimo laikas	nuo 1 iki 2	mm/24 h
Temperatūra naudojimo metu	nuo -5 iki +40	°C
Atsparumas temperatūrai po sustingimo	nuo -25 iki +100	°C
Jungties judėjimas (ISO 11 600)	±25	%
Kietumas (pagal Šorą) (ISO 868)	nuo 20 iki 30	

Nurodytos vertės buvo gautos esant +23 °C ir 50 % santykinei drėgmei, jei nenurodyta kitaip. Šios vertės gali skirtis priklausomai nuo aplinkos veiksnių, pvz., temperatūros, drėgmės ir medžiagų tipo.

Spalva

Bespalvė, pilka, ruda, juoda.

Pakuotė

300 ml plastikinis patronas, 12 vnt. dėžėje.

Laikymo sąlygos ir tinkamumo laikas

Garantuotas tinkamumo laikas – 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos, laikant uždarytoje originalioje pakuotėje, sausoje vietoje ir apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, esant temperatūrai nuo +5 °C iki +30 °C.

Apribojimai

- Jeigu sandarinta jungtis ilgą laiką bus panardinta po vandeniu, hermetiko spalva gali pasikeisti - pageltonuoti. Tačiau tai neturi įtakos medžiagos kokybei.
- Nesukimba su PE (polietilenu), PP (polietilenu), PTFE (Teflon®).
- Nerekomenduojame šio produkto naudoti natūralaus akmens jungčių sandarinimui.
- Dėl daugybės galimų paviršių įvairovės rekomenduojame atlikti išankstinį suderinamumo ir sukibimo testą. Jei reikia, paviršių nugaruntuokite, kad būtų geresnis sukibimas.
- Dėl įvairių poveikių naudojimo metu ir po naudojimo, rekomenduojama visada išbandyti produktą pirmiausia.
- Atkreipkite dėmesį į galiojimo datą!
- Naudojant dažus, kuriuose yra tirpiklių, hermetiko stingimo laikas pailgėja.
- Ant bituminių paviršių gali pakisti hermetiko spalva.

Saugumo reikalavimai

Naudojimo metu užtikrinkite pakankamą vėdinimą ir dėvėkite būtinas asmenines apsaugos priemones.

Išsamią informaciją apie saugą galite rasti saugos duomenų lape (SDL).

Pastaba. Šioje dokumentacijoje pateiktos instrukcijos yra pagrįstos gamintojo atliktais bandymais ir pateiktos sąžiningai. Dėl medžiagų ir paviršių skirtumų, taip pat dėl įvairių naudojimo galimybių, kurių mes negalime kontroliuoti, gamintojas neatsako už pasiektus rezultatus. Bet kokiu atveju rekomenduojama patikrinti produkto tinkamumą jo naudojimo vietoje. Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminius be išankstinio įspėjimo.

Šis TDL pakeičia visus ankstesnius to paties gaminio duomenų lapus.

Wolf Group LT, UAB

Ateities g. 31B
06326, Vilnius
Lietuva

Tel: +370 523 33553
Faks: +370 525 55775
El. paštas: lietuva@wolf-group.com

www.wolf-group.com